



J.VILASEGA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

SkyBlue

Specification	Unit	Norm	Value
Gramaje Substance Grammage	g/m ²	UNE 57014-74	120 ± 4%
Mano Bulk Volume Massique	cm ³ /g	UNE 57009-70	1,08 ± 0,03
Porosidad Porosity Porosité	Índice	ISO 534	> 40
Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute	%	UNE 57066-86/3	6,5 ± 0,5
Blancura Whiteness Blancheur	CIE	UNE 57005-90	100
Opacidad Opacity Opacité	%	ISO 2471	> 98
Opacidad en Humedo Wet Opacity Opacité Humide	%	ISO 2471	> 96,5
brillo tintas Gloss ink 75° Éclat encres	%	JVNI-001	> 40
Rotura Strength Longeur de rupture	KN/m	ISO 1924-1	> 4
Rotura Humedo Wet Strength Long. rupture humide	KN/m	ISO 1924-1	>= 1,11
Cobb 60 Back Face Cobb 60	KN/m	ISO 535	26,0

Papel póster estucado 1 cara resistente en húmedo y opaco para vallas publicitarias. Ideal para impresión piezo inkjet, solvent, mild solvent, y UV.

Wet-strength, opaque poster paper coated one side with blue back for billboard. Ideal for piezo inkjet printing, solvent, mild solvent based inks and UV.

Papier couché affiches, opaque, résistant à l'état humide, pour panneaux extérieurs. Idéal pour l'impression numérique piezo inkjet, encres solvants, mildsolvant et UV.

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.



Ref: 840/200/00/R1
Octubre 2011